CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Gỗ dăm keo cho bột giấy và giấy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU	Nhận diện
IVN-AWC-PULP-VN	Gỗ dăm keo Acacia spp. dùng cho sản xuất bột giấy & giấy

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Phạm vi / điều kiện
Nhận diện cung ứng	Acacia spp.	-	Mẫu nghiên cứu hóa học: A. mangium
Cellulose mẫu nghiên cứu	46	% khối lượng gỗ	Pinto và cộng sự 2005
Lignin mẫu nghiên cứu	28	% khối lượng gỗ	Cùng nghiên cứu; không là COA lô
Độ kết tinh cellulose tách	67,6	%	XRD của cellulose tách; không phải % cellulose trong dăm
Tỷ lệ S:G:H của lignin mẫu	48:49:3	tỷ lệ	Chỉ mẫu nghiên cứu
Ẩm cơ sở ướt	(m ướt − m khô) / m ướt × 100	%	Phải ghi cơ sở khi giao dịch
Tấn khô tuyệt đối	Tấn ướt × (1 − M/100)	tấn khô	M là % ẩm cơ sở ướt
Ví dụ 100 tấn, M = 50%	50	tấn khô	Ví dụ tính toán, không là mức ẩm của SKU
Cỡ dăm / vỏ / mịn	Phân bố rây theo quy cách nhà máy	mm / %	Không có một cỡ chung cho mọi dây chuyền

Nguồn: P. C. Pinto, D. V. Evtuguin, C. P. Neto - J. Agric. Food Chem. 53 (2005), DOI 10.1021/jf058081b

Nguồn: CICECO / Đại học Aveiro - công bố về thành phần Acacia mangium, 2005

CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn

Chọn dăm theo tiêu chuẩn đầu vào của dây chuyền nấu: phân bố cỡ, độ dày, vỏ, hạt mịn, tạp và độ ẩm. Phân biệt khối lượng ướt với khối lượng khô tuyệt đối. Số liệu hóa học bên dưới thuộc mẫu Acacia mangium trong nghiên cứu, không đại diện toàn bộ Acacia spp. hoặc lô dăm đang giao.

QUY ĐỔI 100 TẤN ƯỚT THEO ẨM CƠ SỞ ƯỚT



Tấn khô = tấn ướt × (1 − M/100). Minh họa tính toán, không phải số đo lô.

Nguồn: P. C. Pinto, D. V. Evtuguin, C. P. Neto - J. Agric. Food Chem. 53 (2005), DOI 10.1021/jf058081b

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố	Yêu cầu / cách áp dụng
Tự nóng / bụi	Theo dõi đống dăm, tránh nguồn lửa; tổ chức cấp liệu phù hợp.
Tạp vật	Loại kim loại, đá, đất, nhựa và vật lạ trước giao.
Lấy mẫu	Lấy đại diện nhiều vị trí; khóa cách tính ẩm và cân khối lượng.
Nguồn gốc	Lưu hồ sơ nguồn gỗ và vận chuyển theo lô.

Nguồn: CICECO / Đại học Aveiro - công bố về thành phần Acacia mangium, 2005

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.