CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Gỗ cao su xẻ sấy Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU	Nhận diện
IVN-PF-C-07	Gỗ cao su xẻ sấy Việt Nam

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Phạm vi / điều kiện
Tên thực vật	Hevea brasiliensis	-	Gỗ cao su
Thành phần nền	Cellulose, hemicellulose, lignin	-	Vật liệu lignocellulose; tỷ lệ phụ thuộc mẫu
Khối lượng riêng khô gió tham khảo	560-650	kg/m³	FAO/FRIM; không phải cam kết mật độ của lô
MOR tham khảo gỗ nguyên	66	N/mm²	FAO/FRIM, độ ẩm 15%; không phải cường độ thiết kế
MOE tham khảo gỗ nguyên	9.240	N/mm²	Cùng bảng, độ ẩm 15%; không áp trực tiếp cho mối ghép
Nén dọc thớ tham khảo	32	N/mm²	Cùng bảng
Nén vuông góc thớ tham khảo	5	N/mm²	FAO/FRIM, độ ẩm 15%
Cắt tham khảo	11	N/mm²	Cùng bảng, độ ẩm 15%
Thể tích quy đổi	L × W × T	m³	Các kích thước đưa về mét trước khi nhân

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

Nguồn: FAO - Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, đặc tính và sử dụng gỗ cao su

CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn

Chọn phôi theo chiều dài, rộng, dày, độ ẩm và tỷ lệ khuyết tật cho phép. Gỗ có tính dị hướng: kết quả dọc thớ khác ngang thớ. Các giá trị cơ lý của gỗ nguyên trong bảng là tham chiếu nghiên cứu, không thay cho phân hạng hoặc thiết kế chịu lực.

CƯỜNG ĐỘ NÉN GỖ CAO SU THAM KHẢO (N/mm²)



FAO/FRIM, độ ẩm 15%; hai phương thớ khác nhau. Không phải tải thiết kế.

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố	Yêu cầu / cách áp dụng
Độ ẩm	Đo nhiều điểm và ghi phương pháp; phân biệt độ ẩm gỗ trên khối lượng khô với cơ sở ướt.
Sinh vật hại	Xử lý và lưu hồ sơ phù hợp; kiểm tra mốc, mọt và tái nhiễm.
Ổn định kích thước	Kê phẳng, tránh nắng và nước; thích nghi với môi trường gia công.
Bụi / cháy	Hút bụi khi cắt/chà nhám, tránh tích tụ bụi và nguồn lửa.

Nguồn: FAO - Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, đặc tính và sử dụng gỗ cao su

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.