INDUSVINA COMPANY LIMITED
178E Đường số 6, P. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0312499465 | www.indusvina.com
info@indusvina.com
Hotline / Zalo / WhatsApp: +84 979 823 639

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SKU #369 | GẠCH PORCELAIN – NHÓM BIa

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP / TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ / GIỚI HẠN	NGUỒN / PHÉP THỬ
Độ hút nước E	≤0,5%	ISO 13006 / ISO 10545-3
Cường độ uốn	≥35 N/mm²	ISO 13006 / ISO 10545-4
Lực phá hủy	≥1.300 N (độ dày ≥7,5 mm)	ISO 13006 / ISO 10545-4
Lực phá hủy	≥700 N (độ dày <7,5 mm)	ISO 13006 / ISO 10545-4
Sai lệch chiều dài/rộng	Theo kích thước, nhóm BIa	ISO 10545-2
Sai lệch độ dày	Theo kích thước, nhóm BIa	ISO 10545-2
Độ cong / độ vênh	Theo kích thước, nhóm BIa	ISO 10545-2
Mài mòn bề mặt	Theo loại men hoặc không men	ISO 10545-6/7
Bền hóa chất	Phân hạng theo phép thử	ISO 10545-13
Bền bám bẩn	Phân hạng theo phép thử	ISO 10545-14
Chống sốc nhiệt	Theo thử nghiệm	ISO 10545-9
Chống băng giá	Theo thử nghiệm	ISO 10545-12
Chống trượt	Hệ số theo phương pháp công bố	EN 16165

NGUỒN TÀI LIỆU

ISO 13006:2018; ISO 10545 series; EN 16165. Cần xác định kích thước, độ dày, bề mặt để chọn chỉ tiêu phù hợp.

Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, tiêu chuẩn và nguồn công bố có trích dẫn, dùng để tham khảo, không phải điều kiện bắt buộc đối với mọi lô hàng. INDUSVINA sẽ cung cấp báo giá kèm thông số kỹ thuật chính xác, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng lô hàng.