INDUSVINA COMPANY LIMITED
178E Đường số 6, P. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0312499465 | www.indusvina.com
info@indusvina.com
Hotline / Zalo / WhatsApp: +84 979 823 639

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SKU #370 | XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP PCB40

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP / TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ / GIỚI HẠN	NGUỒN / PHÉP THỬ
Cường độ nén 3 ngày	≥18 MPa	TCVN 6260:2020
Cường độ nén 28 ngày	≥40 MPa	TCVN 6260:2020
Thời gian bắt đầu đông kết	≥45 phút	TCVN 6260:2020
Thời gian kết thúc đông kết	≤420 phút	TCVN 6260:2020
Độ ổn định thể tích Le Chatelier	≤10 mm	TCVN 6260:2020
SO_3	≤3,5%	TCVN 6260:2020
Mất khi nung (phụ gia đá vôi)	≤10%	TCVN 6260:2020
Mất khi nung (phụ gia pozzolan)	≤4%	TCVN 6260:2020
Độ nở autoclave (tùy chọn)	≤0,8%	TCVN 6260:2020
Thử cường độ nén	Vữa chuẩn, 3 và 28 ngày	TCVN 6016
Thử thời gian đông kết	Kim Vicat	TCVN 6017
CaO, SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, MgO	% theo kết quả phân tích thành phần	TCVN 141

NGUỒN TÀI LIỆU

TCVN 6260:2020; TCVN 6016; TCVN 6017; TCVN 141.

Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, tiêu chuẩn và nguồn công bố có trích dẫn, dùng để tham khảo, không phải điều kiện bắt buộc đối với mọi lô hàng. INDUSVINA sẽ cung cấp báo giá kèm thông số kỹ thuật chính xác, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng lô hàng.